



Sicherheitsfolie zur Unfallverhütung

TYPE

7011 7 MIL CLEAR

HardCoat


Glasklar

Innenverlegung

Solartechnische Daten*

| | |
|---|----------------------------|
| Gesamte Solartransmission | 79 % |
| Gesamte Solarabsorption | 13 % |
| Gesamte Solarreflexion | 8 % |
| Emissivität | 0,90 |
| UV-Transmission (gemessen bei 300 - 380 nm) | < 1 % |
| Schattierungskoeffizient | 0,95 |
| Sichtbare Lichttransmission | 88 % |
| Sichtbare Lichtabsorption | 2 % |
| Sichtbare Lichtreflexion | 10 % |
| Gesamte am Glas reduzierte Strahlung | 17 % |
| Materialstärke | 175 µ |
| Abziehfestigkeit | 1,280 g / cm |
| Dehnungsfestigkeit | 2.000 kg / cm ² |
| Reißfestigkeit | 77 kg / cm |

Wirkung der Folie*



* auf 4-mm-Klarglas

Splitterbindende
Sicherheitsfolie zur
Unfallverhütung

**EN
12600**
Klasse 1(B)1

Materialaufbau Selbstklebefilm

- Transparente Polyesterfolie.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Anwendungsbereiche

- Sicherheitsfolie zur Absicherung von Glasflächen.
- Unfallverhütende Maßnahme gegen Schnitt- und Stichverletzungen durch Splitterbildung bei Glasbruch (insbesondere in Kindergärten, Schulen, Versammlungsorten und sonstigen öffentlichen Räumen).

Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden.

BRUXSAFOL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusage von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält. Die jeweilige Verwendungsmöglichkeit ist daher vor dem Einsatz der BRUXSAFOL-Produkte sorgfältig zu prüfen und in Zweifelsfällen mit unserer Geschäftsleitung abzuklären.

02/2013