

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

4011
CLEAR / GLASKLAR

ABG-Nr. 5190

| Technical Specifications | | Solartechnische Daten | |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--|
| Visible Light Transmission (measured at 550 nm) | 89% | Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm) | |
| Visible Light Absorptance | 2% | Absorption Sichtbares Licht | |
| Visible Light Reflectance | 9% | Reflexion Sichtbares Licht | |
| UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm) | >99% | UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm) | |
| Total Solar Energy Rejected | 18% | Gesamte am Glas reduzierte Strahlung | |

**Possible Applications and
Material Qualities**

Non-metalized

High quality safety film tested
according to EN 12600

In case of accident, the
passengers are protected
from flying glass

**Anwendungsbereiche und
Materialeigenschaften**

Nicht metallisiert

Hochwertige Splitterschutzfolie,
geprüft nach EN 12600

Im Falle eines Unfalls werden
die Insassen vor gefährlichen
Glassplittern geschützt