

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

**HP NERO PLUS 35**  
**LIGHT**

ABG-Nr. 5628

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	<b>35 %</b>	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	<b>58 %</b>	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	<b>7 %</b>	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	<b>&gt;99 %</b>	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	<b>48 %</b>	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

**Possible Applications and  
Material Qualities**

- Metalized automotive film
- Unobtrusive film
- Hardly any mirror effect  
on the glass

**Anwendungsbereiche und  
Materialeigenschaften**

- Metallisierte Autoglasfolie
- Dezente Folie
- Nahezu kein Spiegeleffekt  
am Glas