

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

HP NERO PLUS 48

EXTRA LIGHT

ABG-Nr. 5628

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	48 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	45 %	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	7 %	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	38 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

Possible Applications and Material Qualities

Metalized automotive film
Very unobtrusive film
Hardly any mirror effect
on the glass

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Metallisierte Autoglasfolie
Sehr dezente Folie
Nahezu kein Spiegeleffekt
am Glas