

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

ABG-Nr. 5481

HP SMOKE 15
DARK

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	12 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	83 %	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	5 %	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	49 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

**Possible Applications and
Material Qualities**

Metalized automotive film
Dark, black film
No mirror effect on the glass

**Anwendungsbereiche und
Materialeigenschaften**

Metallisierte Autoglasfolie
Dunkle, schwarze Folie
Kein Spiegeleffekt am Glas