

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

HP SMOKE 35
MEDIUM

ABG-Nr. 5481

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	38 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	55 %	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	7 %	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>98 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	40 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

**Possible Applications and
Material Qualities**

Metalized automotive film

Unobtrusive, but effective
automotive film

No mirror effect on the glass

**Anwendungsbereiche und
Materialeigenschaften**

Metallisierte Autoglasfolie

Unauffällige, aber trotzdem
effektive Folie

Kein Spiegeleffekt am Glas