

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

ULTRA PERFORMANCE 20

DARK

ABG-Nr. 5516

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	20%	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	74%	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	6%	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99%	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	49%	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

Possible Applications and Material Qualities

Non-metalized
Nano technology
Very similar to factory glass
No mirror effect on the glass

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Nicht metallisiert
Nano-Beschichtung
Colorglas sehr ähnlich
Kein Spiegeleffekt am Glas