

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

4011
CLEAR / GLASKLAR

ABG-Nr. 5190

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	89%	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	2%	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	9%	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99%	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	18%	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

Possible Applications and Material Qualities

Non-metalized

High quality safety film tested according to EN 12600

In case of accident, the passengers are protected from flying glass

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Nicht metallisiert

Hochwertige Splitterschutzfolie, geprüft nach EN 12600

Im Falle eines Unfalls werden die Insassen vor gefährlichen Glassplittern geschützt