

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

## GALAXIE 35 LIGHT



ABG-Nr. 5643

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	<b>39%</b>	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	<b>55%</b>	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	<b>6%</b>	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	<b>&gt;99%</b>	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	<b>32%</b>	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

### Possible Applications and Material Qualities

- Unprecedented film clarity.
- Industry-leading color stability.
- Non-reflective (no metal).
  - Exceptionally fast dry-out times.
  - Complements factory tinted glass.
- Optimum heat-shrinking.

### Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- Beispiellose Klarheit des Films.
- Branchenführende Farbstabilität.
- Nicht reflektierend (keine Metalle).
- Außergewöhnlich schnelle Austrocknungszeit.
- Optische Anlehnung an werksetönte Scheiben.
- Optimale Schrumpfeigenschaften.