

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

HP NERO PLUS 35

LIGHT

ABG-Nr. 5628

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	35 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	58 %	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	7 %	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	48 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

Possible Applications and Material Qualities

Metalized automotive film
 Unobtrusive film
 Hardly any mirror effect
 on the glass

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Metallisierte Autoglasfolie
 Dezentere Folie
 Nahezu kein Spiegeleffekt
 am Glas