

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

HP NERO PLUS 48

EXTRA LIGHT

ABG-Nr. 5628

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	55 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	45 %	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	7 %	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	38 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

Possible Applications and Material Qualities

- Metalized automotive film
- Very unobtrusive film
- Hardly any mirror effect on the glass

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- Metallisierte Autoglasfolie
- Sehr dezente Folie
- Nahezu kein Spiegeleffekt am Glas