

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

HP SMOKE 15

DARK

ABG-Nr. 5481

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	12 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	83 %	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	5 %	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	49 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

Possible Applications and Material Qualities

Metalized automotive film
Dark, black film
No mirror effect on the glass

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Metallisierte Autoglasfolie
Dunkle, schwarze Folie
Kein Spiegeleffekt am Glas