

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

# HP SUPREME 16

## DARK

ABG-Nr. 5431

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	<b>15 %</b>	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	<b>80 %</b>	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	<b>5 %</b>	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	<b>&gt;99 %</b>	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	<b>49 %</b>	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

### Possible Applications and Material Qualities

- Sputtered with aluminium
- Very similar to factory glass
- Hardly any mirror effect on the glass
- Optimal compromise between screening and sun protection

### Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- Mit Aluminium gesputtert
- Colorglas sehr ähnlich
- Nahezu kein Spiegeleffekt am Glas
- Optimaler Kompromiss zwischen Sicht- und Sonnenschutz