

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

HP SUPREME 22

MEDIUM

ABG-Nr. 5431

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	23 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	70 %	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	7 %	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	48 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

Possible Applications and Material Qualities

Sputtered with aluminium
 Very similar to factory glass
 Hardly any mirror effect
 on the glass

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Mit Aluminium gesputtert
 Colorglas sehr ähnlich
 Nahezu kein Spiegeleffekt
 am Glas