

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

HP SUPREME 35

LIGHT

ABG-Nr. 5431

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	35 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	57 %	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	8 %	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	44 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

Possible Applications and Material Qualities

Sputtered with aluminium

Unobtrusive, but highly effective automotive film

Hardly any mirror effect on the glass

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Mit Aluminium gesputtert

Unauffällige aber trotzdem effektive Autoglasfolie

Nahezu kein Spiegeleffekt am Glas