

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

# NR SUPREME 28

## MEDIUM

ABG-Nr. 5410

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	<b>23 %</b>	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	<b>72 %</b>	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	<b>5 %</b>	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	<b>&gt;99 %</b>	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	<b>33 %</b>	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

### Possible Applications and Material Qualities

- Non-metalized
- Very similar to factory glass
- No mirror effect on the glass
- No interference to window antennas and GPS signals

### Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- Nicht metallisiert
- Colorglas sehr ähnlich
- Kein Spiegeleffekt am Glas
- Keine Beeinflussung von Scheibenantennen sowie GPS-Signal