

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

NR SUPREME 40

LIGHT

ABG-Nr. 5411

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	37%	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	57%	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	6%	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99%	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	29%	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

Possible Applications and Material Qualities

- Non-metalized
- Very unobtrusive film
- No mirror effect on the glass
- No interference to window antennas and GPS signals

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- Nicht metallisiert
- Sehr dezente Autoglasfolie
- Kein Spiegeleffekt am Glas
- Keine Beeinflussung von Scheibenantennen sowie GPS-Signal