

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

ABG-Nr. 5681

ULTRA NERO IR 25

MEDIUM

Technical Specifications		Solartechnische Daten	
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	25 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	
Visible Light Absorptance	70 %	Absorption Sichtbares Licht	
Visible Light Reflectance	5 %	Reflexion Sichtbares Licht	
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	
Total Solar Energy Rejected	60 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	

Possible Applications and Material Qualities

Nano technology
 Non-metalized
 Very similar to factory glass
 No mirror effect on the glass
 Signal friendly

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Nano-Beschichtung
 Nicht metallisiert
 Colorglas sehr ähnlich
 Kein Spiegeleffekt am Glas
 Signalneutral