

Wiederabziehbare Schutzfolie für Schaufenster, Haltestellen und alle exponierten öffentlichen Flächen, wo Vandalismus- Beschädigungen (Verkratzen, Graffiti-Schmierereien etc.) auftreten.

Technische Daten	4 mm einfach
Sichtbares Licht (EN 410)	
Transmission (VLT) %	88
Solarenergie (EN 410)	
UV-Schutz [300 - 380 nm] %	>99
Physikalische Eigenschaften	
Materialstärke (inkl. Kleber)	115 µm
Zugfestigkeit ASTM D 882	175 N/mm ²
Klebkraft auf Glas ASTM D903-98	92 N/m (24 Stunden) 164 N/m (30 Tage)
Kratzbeständigkeit ASTM D 1044	10,00 %
Schrumpfverhalten (30 Min., 120° C)	< 1mm



ANTI-GRAFFITI / KRATZSCHUTZ

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Transparente hochbelastbare Polyesterfolie.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Prüfzeugnisse *

Brennverhalten	EN 45545-2 EN 13501-1	R1;HL1/HL2/HL3 B/s1/d0
-----------------------	--------------------------	---------------------------

* Für Details zu Testberichten, Gültigkeiten und geprüften Folie-Glaskombinationen kontaktieren Sie bitte Ihren BRUXSAFOL Fachbetrieb oder die BRUXSAFOL Zentrale.

BRUXSAFOL Garantie

5 Jahre Innenanwendung

Lagerung

empfohlen bei +15° C bis +25° C und
rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre

Mögliche Breiten ☐ 183 cm ☒ 152 cm ☐ 122 cm ☐ 91 cm

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2.“ nach EN 410 und EN 673.



Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination

- Einfachverglasung klar oder getönt
- Doppelverglasung klar oder getönt
- Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 2
- Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 3
- Dreifachverglasung Low-E

- geringes Risiko
- ▲ Vorsicht! Checkliste Verglasung ausfüllen
- nur gehärtetes Glas

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise zu unserer Empfehlung:
www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf