

Sonnenschutzfolie zur maximalen Wärmestrahlungsreduktion. Der warme Bronzeton erweist sich als besonders angenehm für das menschliche Empfinden. Spiegeleffekt mit Einwegdurchsicht (abhängig von den Lichtverhältnissen). Energieeinsparung durch Entlastung von Klimaanlageanlagen.

Technische Daten (EN 410)	4 mm einfach	4/12/4 mm doppelt
<b>Sichtbares Licht</b>		
Transmission (VLT) %	22	20
Reflexion außen / innen %	37/36	39/36
Blendschutz %	76	75
<b>Solarenergie</b>		
Transmission %	13	12
Absorption %	39	44
Reflexion %	48	44
UV-Schutz [300 - 380 nm] %	>99	>99
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	0,21	0,32
Solar-Selektivitätsindex (VLT/g-Wert)	1,04	0,63
Gesamte reduzierte Strahlung [90°] %	79	68
Gesamte reduzierte Strahlung [60°] %	81	71
<hr/>		
UV Tdw-ISO [300 - 700 nm] %	13	12
Ausbleichschutz %	85	84
<hr/>		
Materialstärke	50 µm	



SONNENSCHUTZFOLIE

**Materialaufbau Selbstklebefolie**

- 2-lagige Polyesterfolie, gesputtert mit Kupfer.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

**Brennverhalten** nach EN 13501-1: B/s1/d0


**BRUXSAFOL Garantie** 10 Jahre

**Lagerung** empfohlen bei +15° C bis +25° C und rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre

**Mögliche Breiten**  183 cm  152 cm  122 cm  91 cm

**Wirkung der Folie** (auf 4 mm Klarglas)

Ohne Folie  
 mit SB 175-Folie  
 Wert der besten Folie



**Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination**

- Einfachverglasung klar oder getönt ●
- Doppelverglasung klar oder getönt ●
- Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 2 ●
- Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 3 ▲
- Dreifachverglasung Low-E ■

- geringes Risiko
- ▲ Vorsicht! Checkliste Verglasung ausfüllen
- nur gehärtetes Glas

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise zu unserer Empfehlung:  
[www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf](http://www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf)

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.  
 Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2.“ nach EN 410 und EN 673.